

### A PREPARACIÓN Y LIMPIEZA SUPERFICIAL

1) Realizar un barrido del piso manual con escoba, escobillón o similar (usualmente es suficiente cuando se trata de polvo superficial). También puede utilizarse lampazo, con líquido indicado para pisos graníticos (que no manche ni ejerza un ataque químico).

**Recomendamos:** utilizar guantes de goma y colocar los señaladores en espacios públicos o de alto tránsito, para evitar accidente mientras se realiza el trabajo.



### B LAVADO LIVIANO MANUAL O PROFUNDO CON MAQUINA

Proceda a lavar con agua y detergente neutro, diluyendo 200cc de detergente en 10Lt de agua.




2) LAVADO MANUAL: fregar con mopa de algodón o trapo de piso, escurrir y enjuagar.

3) Con MAQUINA LAVADORA/lustradora utilizando paño abrasivo Rojo o Blanco tipo 3M.

4) En caso de derrames accidentales de líquidos u otros productos, retire el excedente inmediatamente con un paño seco y luego lave.

En caso de suciedad adherida al piso, manchas de grasa o aceite, diluya el Detergente Neutro JB en agua caliente\*, aplique sobre el piso, deje actuar 5 minutos y lave en forma manual con escobillón o cepillo, enjuagando luego con abundante agua y seque el piso.

**PRECAUCIÓN:** No utilice detergente alcalinos (para cocina), porque contiene amoníaco. No utilice cloro o lavandina y nunca aplique ácido puro ni diluido.



### C ENCERADO Y LUSTRADO

5) Luego de lavar, espere 30 minutos hasta que el piso este seco.

- Proceda al encerado con mopa de algodón o rayón preferentemente. Utilice Cera Incolora JB, formulada para proteger el piso de manchas y darle un brillo excepcional, apta para alto tránsito, sin riesgo de resbalamiento. Rinde entre 20 y 25m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de las sucesivas capas aplicadas. Entre cada capa de cera espere 45 min.

- Cuando la superficie sea extensa, aplique en sectores de 2x2m para tener mayor control de la zona a cubrir. Para aplicar en escalones y piezas pequeñas, utilice pasa-cera de goma espuma o pincel. Para aplicar en Losetas con canaletas o granallado, aplicar con pincel o rodillo.

-Lustrado de terminación: Para obtener óptimos resultados, una vez transcurridas 4hrs de la última mano de Cera JB, proceda lustrar intensamente con máquina rotativa eléctrica y paño Rojo tipo 3M (3). Elimine el polvo residual con lampazo o mopa humedecida con líquido de lampazo o atrapa polvo.

**RECUERDE:** Las sucesivas aplicaciones de cera dependerán del tránsito y la exposición del piso a los agentes agresivos. Sugerimos a modo de referencia, en cada caso:

- Viviendas particulares (dependiendo el uso y tránsito) encerar cada 3 meses.

- Lugares de uso público de alto tránsito (dependiendo el uso) encere cada 1 mes.

Con el paso del tiempo deberá encerar su piso con menor frecuencia y el brillo AUMENTARÁ progresivamente. Esta es una de las virtudes de los pisos Blangino: su aspecto mejora con el tiempo.

Si el piso se torna amarillento (por el paso del tiempo o exceso de cera), simplemente utilice removedor de cera de marca reconocida para eliminar las capas viejas y aplique nuevamente nuestra Cera JB incolora para volver a protegerlo.

